

שליכט פנים – אביב

AVIV

מאפייני מוצר

- עובי יישום: 2-3 מ"מ
- מתאים ליישום בקירות פנים בלבד.

תיאור

- שליכט מינרלי עדין בגוונים שונים.
- עבירות החומר כשפכטל.

שימושים

- לקירות פנים

תשתיות:

פנים

- טיח מסורתי כולל שליכט / שליכטה מסורתית.
- לוחות בטון עם פריימר MICRO GOBETIS.
- קירות גבס ולוחות גבס עם פריימר MICRO GOBETIS.

נתונים טכניים

- רכיבים: חומרים על בסיס סיד ותוספים מינרליים.
- גודל חלקיק: > 0.50 מ"מ

צריכה:

16-18 מ"ר לפח בשכבה אחת.

10-12 מ"ר לפח ב-2 שכבות

אריזה: פח 21 ק"ג

הוראות:

הכנת השטח:

- השטח חייב להיות נקי מאבק, חול, אבק, שמנים וכו'.
- תשתית לביצוע ישרה ויציבה.
- יש לוודא כי התשתית יבשה לחלוטין.
- קירות גבס: יש להתקין כפי הנחיות יצרן. יישום שפכטל וסרטים בחיבורים וסגירת ראשי ברגים. יישום פריימר MICRO GOBETIS ברולר או מברשת.

הכנת החומר

- חומר מוכן ליישום. יש לערבב עם מערבל ידני טרם ביצוע העבודה.
- ניתן להוסיף 0.5 ליטר מים במידת הצורך. יש לערבב 5 דקות.

יישום החומר:

- שכבה ראשונה: מרח את השליכט המוכן על פני השטח עם מאלג' נירוסטה. לאחר ייבוש למגע שפשף בספוג לח את הטיח ליישור פני השטח ולקבלת משטח משופשף אחיד.
- שכבה שנייה: שכבת גמר לקבלת מראה משופשף עדין / מהודק / חלק.
- זמני ייבוש בין השכבות: 3-4 שעות בטמפ' 20 C.
- ניתן ליישם גם בשכבה אחת בגמר משופשף עדין/מהודק.

זמני ייבוש והתקשות:

- 3 ימים

ניתן ליישם על שכבת הגמר, אך ורק עפ"י המלצת חברת מינרל סיליקטו בע"מ:

- סילר על בסיס מים
- וקס לחומרים מינרליים

אחסנה

- יש לאחסן את המוצר במקום קריר ומוצל.

אמצעי זהירות

- טווח טמפ' ליישום: 5C עד 35C.
- אין ליישם על משטח לח או קפוא
- אין ליישם על מצעים שקועים/לא אחידים בנישור הקיר.
- במזג אויר חם יש להגן על שכבת הגמר מייבוש בערפול מים עדין.

תמיכה טכנית:

076-5303222

משרד